

TplusT, s.r.o.
A.Kmeťa 28
03601 Martin
Slovak republic
Tel +421 43 4220334
Fax +421 43 4221615
Email: tplust@gaya.sk

Technický piesok
1K 0,10/0,20/0,16

Tvar zrna - oválny

Použitie: stavebníctvo, chemický priemysel, výroba stavebných hmôt.

sito	Zvyšok na site	Prepočítaný zvyšok na site	Suma prepočítaného zvyšku na site	parametre
mm	g	%	%	
1,60	-	-	100	Hlavná frakcia 0,10/0,20/0,16
				íl – 1,00 %
0,80	0,30	0,30	99,70	Činiteľ rovnorodosti 70%
0,63	0,43	0,43	99,26	Stredná veľkosť zrna D50 - 0,15mm
0,40	3,68	3,72	95,55	vlhkosť - max 5,5%
0,315	4,88	4,93	90,62	
0,20	21,10	21,31	69,30	
0,16	10,78	10,89	58,41	
0,10	36,97	37,34	21,07	Chemická analýza
0,071	12,55	12,68	8,39	SiO₂ 98,50%
0,056	5,71	5,77	2,63	Fe₂O₃ 0,11%
podzrno	2,60	2,63	0,00	Al₂O₃ 0,92%

Prezentované údaje sú orientačné a závisia od zdroja a výroby. Môžeme poskytnúť informácie o tolerancii o chemickom zložení a o použití jednotlivých pieskov. Naša firma môže poskytnúť vzorky zdarma. Dodávky realizujeme podľa požiadaviek zákazníka.