

TplusT, s.r.o.
A.Kmeťa 28
03601 Martin
Slovak republic
Tel +421 43 4220334
Fax +421 43 4221615
Email: tplust@gaya.sk

STREDNÉ KREMČITÉ ZLIEVARENSKÉ PIESKY
1K 0,20/0,315/0,16

Tvar zrna – ovál

Použitie: pri výrobe foriem a jadier pre liatie z ocele.

Veľkosť oka	Zvyšok na site	Prepočítaný zvyšok na site	Suma prepočítaného zvyšku na site	parametre
mm	g	%	%	Hlavná frakcia 0,20/0,315/0,16
1,60	-	-	100	ÍI – 0,15 %
0,80	0,10	0,10	99,90	Činiteľ rovnorodosti 83%
0,63	0,41	0,41	99,49	Stredná veľkosť zrna D50 - 0,25mm
0,40	6,46	6,47	93,02	Teplota spekania nad 1600 °C
0,315	14,70	14,72	78,30	vlhkosť – max. 5,5% /mokrý/ max. 0,1% /sušený/
0,20	56,14	56,22	22,07	priepustnosť 325 m ² /Pa x s
0,16	12,10	12,12	9,95	
0,10	9,74	9,75	0,20	Chemická analýza
0,071	0,20	0,20	0,00	SiO ₂ 99,25%
0,056	-	-	-	Fe ₂ O ₃ 0,07%
podzrno	-	-	-	uhličitany 0,08%

Prezentované údaje sú orientačné a závisia od zdroja a výroby. Môžeme poskytnúť informácie o tolerancii o chemickom zložení a o použití jednotlivých pieskov. Naša firma môže poskytnúť vzorky zdarma. Dodávky realizujeme podľa požiadaviek zákazníka.